

RDInducoat ELASTOMETAL Basecoat

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentige anticorrosieverf op basis van styreenacrylaatcopolymeren en zinkfosfaat.
- Bijzonder geschikt voor het gebruik als Basecoat voorafgaand aan de applicatie van de eindlagen Metal Unicoat Purple of Metal Unicoat Green.
- KENMERKEN :** Uitstekende hechting op staal – De bekomen film is elastisch en waterdicht – Hoge corrosieweerstand – Zeer goede buitenduurzaamheid.
- ONDERGRONDEN :** Ijzer, staal en oude gegalvaniseerde ondergronden.
- SYSTEEM :** Op ijzer, staal en oude gegalvaniseerde ondergronden:
Elastometal Basecoat rechtstreeks aan te brengen. De afwerking kan met volgende producten gebeuren: Metal Unicoat, Elastometal, Metal Unicoat Purple of Metal Unicoat Green
- Op nieuwe gegalvaniseerde ondergronden:
- Prepare : 1 laag MULTIPRIM.
 - Basecoat: ELASTOMETAL
 - Afwerking: Metal Unicoat, Elastometal, Metal Unicoat Purple of Metal Unicoat Green

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient ontroest (norm Sa2 of St2), droog, ontvet en ontstof te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Omgevingstemperatuur : minimum 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%
- APPLICATIE-MIDDELEN** Kwast, rol of airless (nozzle opening: 015 – 023).
- VERDUNNING :** Water (tot 3 % en dit enkel bij het gebruik van de airless).
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 3.1 m²/L per laag (totaal verbruik: ongeveer 1.5 m²/L).
Dikte van de droge laag: ± 350 µ.
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Zijdeglans.
KLEUREN :	Zie kleurenkaart.
DENSITEIT	Ongeveer 1.2
VASTE STOF:	Gewicht : 64-66 % Volume : 55-57 %
VOS GEHALTE:	Max 8g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	180 – 220 P (Brookfield 20 Rpm).
DROOGTIJD :	Stofdroog : 3 uur. Overschilderbaar : min. 6 uur.
VERPAKKING :	1 L – 2.5 L - 5 L – 10 L - 20 L.
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag.

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.